

Extérieure Finitions Texturées

La Description :

Ce polymère 100% acrylique à base d'eau est conçu pour fournir une finition résistante aux intempéries et décoratives durable.

Les finitions texturées Decoplast sont respectueuses de l'architecture et résisteront à une expansion thermique et à une contraction sans délaminage.

Il est disponible en 64 couleurs standards et un nombre infini de couleurs personnalisées.

Ces textures pré-mélangées résistantes à la décoloration sont très compatibles avec les applications.

Préparation

Decoplast Finitions texturées ont été formulées pour être appliquées sur tout Decoplast couche de base ainsi que manteau conventionnel stuc brun, bloc de maçonnerie, on verse le béton préfabriqué et de plâtre.

Toute la surface doit être propre et sans contaminants.

La température de la surface et de l'air devrait être au minimum de 7 ° C pendant et au moins 24 heures après l'application.

Mélange

L'utilisation d'un mélangeur mélangé la finition jusqu'à consistance uniforme soit atteinte.

Sur la base des conditions de chantier, il peut être nécessaire d'ajouter jusqu'à 8 onces d'eau potable propre au mélange.

Ajouter le même volume d'eau à chaque seau pour assurer la couleur et la consistance de la texture.

Application

Les finitions texturées Decoplast sont appliquées en une seule couche à l'aide d'une truelle en acier inoxydable propre.

Appliquer la finition dans une épaisseur uniforme légèrement plus épaisse que la taille du plus grand agrégat.

Appliquer la finition avec des traits horizontaux, en gardant l'épaisseur même.

La finition finale sera réalisée avec une truelle en plastique, en appliquant une légère pression dans une méthode circulaire.

Cette application peut être supérieure au stuc conventionnel, au bloc de maçonnerie, au béton préfabriqué et au plâtre.

Remarque: il est recommandé d'appliquer une couche primer Decoplast avant l'application de finition.



Extérieure Finitions Texturées

Nettoyage:

Nettoyer l'équipement et les récipients avec de l'eau immédiatement après l'utilisation.

Précautions:

Protégez le matériel du gel

Les finitions doivent être appliquées au-dessus de 7 ° C

Ne pas appliquer sur des surfaces humides ou lorsque la pluie est prévue

Données sur les produits:

La couverture est ci-dessous seulement approximative et peut varier selon la texture et la technique de l'applicateur.

Trieste : 100'-125' pc par 5 galon

Taormina : 130'-150' pc par 5 galon

Graffiato : 130'-150' pc par 5 galon

Genova : 140'-150' pc par 5 galon

Temps de séchage:

Il est recommandé de laisser finir l'application environ 24 heures pour sécher. Cette estimation est basée sur des conditions climatiques optimales de 21 ° C avec 55% d'humidité.

Le temps de séchage varie en fonction de la température et de l'humidité



Decoplast 697 Oakwood Avenue west Hartford, CT 06110